

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»
 в городе Березники
 618400, г. Березники, Пермский край,
 Чуртанское шоссе, 75
 Тел.: + 7 (3424) 29-82-09
 Факс: +7 (3424) 26-48-72
 E-mail: azot@uralchem.com

Селитра аммиачная пористая модифицированная

ТУ 20.15.33-032-00203795-2023

Область применения	Наименование показателя	Норма
Для промышленного назначения.	Внешний вид	Однородные гранулы без посторонних механических примесей от белого до бежевого цвета
Упаковка	Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на нитрат аммония в сухом веществе, %, не менее	98
Отпускается в мешках по 50 кг.	Массовая доля воды, %, не более	0,5
Транспортирование	pH водного раствора селитры с массовой долей 10 %, не менее	4,5
Транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.	Массовая доля органической добавки, %, не более	0,15
Хранение	Массовая доля порообразующей добавки и нитратов кальция и магния (суммарно) в пересчете на оксид магния в сухом веществе, %, не более	0,6
Хранят в крытых, сухих и чистых складах, защищающих продукт от увлажнения. Упакованный в мешки продукт на открытых площадках допускается хранить при условии герметичной упаковки штабелей, под покрытием, изготовленным из несгораемых материалов и исключающим прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков (влаги). При хранении продукт следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, от загрязнения любыми посторонними примесями. Запрещается совместное хранение продукта с любыми другими материалами и веществами.	Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу, %, не менее	10
	Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, %, не менее	5,5
	Насыпная плотность, г/см³ не более	0,84
	Статическая прочность гранул, Н/гран (кг/гранулу), не менее	3 (0,3)
	Гранулометрический состав: - массовая доля гранул диаметром от 1-3 мм, %, не менее	90
	- массовая доля гранул диаметром менее 1 мм и более 3 мм, %, суммарно не более	10
	Рассыпчатость, %	100

Система менеджмента производства сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001).